

水性一般色塗料  
スィセイカラー



ロイビカラー (ROYBI)  
蛍光塗料・油性



販売店

シンロイビ

※この色見本は、印刷ですので現品は塗膜厚等により色相が若干異なります。

ケイ光色の

一般色の

# ルミノサインスエイ

# スエイカラー

★特徴

1. 鮮やかな色。
2. 水性エマルジョン塗料なので水で希釈でき、乾けば雨にぬれても流れません。
3. ハケさばきが軽く塗りやすい。
4. 下地白なしで、そのまま塗れます。

★塗れる材料

紙・木・布・ガラス・アクリル板など。

★ご注意

1. 使用するときは、中身をよくかきまぜて下さい。
2. 筆は乾かないうちに水洗いして下さい。固まった場合はラッカーシンナーで洗って下さい。
3. 凍結しない場所に保存して下さい。
4. 色相、希釈率等により、重ね塗りをするとブリード、ハジキを生じる場合がありますのでご注意ください。

★容量

600cc, 4ℓ, 16ℓ

蛍光塗料・油性

# ロイヒカラー

★特徴

1. 一回塗りの膜厚が大きく刷毛塗り、エアレススプレー塗装などの作業性が良好。
2. 指触乾燥が早く、リコート性が優れているのではけ目、はけむらなどが出難い。
3. 肉持感がよくたれにくい。
4. Poor Solvent化されているので作業がし易い。
5. Poor Solvent化されているので合成樹脂調合ペイントの上に塗り重ねが可能。
6. シルクスクリーン印刷にも使用できます。

★用途

- 防災・安全標識・交通標識……JIS Z 9103に適合しています。
- 広告宣伝関係……看板・ポスター・ウインド装飾等。
- スポーツ・レジャー関係……スキー・ボート・釣り具・レジャーランド施設等。
- 玩具・雑貨・メーター文字盤・指針……等。

★塗り方

1. すでに塗料が塗られている場合

工 程	塗装回数	作 業 内 容	塗装間隔 (20°C)	塗布量 kg/m <sup>2</sup> /回	塗膜厚 μ
1 下 塗 塗 装	1~2	油性ペイント (フタル酸樹脂系油性ペイント) 白又は蛍光塗料と同系色を塗料シンナーで希釈し、塗装する。			
2 蛍 光 塗 装 (ロイヒカラーネオ各色)	2~3	塗料用シンナーで希釈し、塗装する。	2時間以上	0.13~0.15	80~90
3 上 塗 塗 装 (オーバーレイC)	1	塗料用シンナーで希釈し、塗装する。	4時間以上	0.11~0.13	25~30

2. 金属面に塗布する場合は、サビ止め塗料をしてから、上記工程で塗装してください。
3. その他の塗装面は、下塗りまで一般の塗装工程を経てから上記工程で塗装して下さい。
4. 屋外で使用される場合は、必ず上塗塗料 (オーバーレイ C) を塗って下さい。
5. ブルー、ホワイトは、耐候性が悪いので屋外使用は、避けてください。又、ブルー、ホワイトにオーバーレイ C を塗ると、黄味に変色するので、ご注意ください。
6. 刷毛、ローラー塗装の場合、被塗物の形状等により、刷毛ムラが出易い場合がありますので、状況にあった塗装方法にて塗装して下さい。

★容量

1kg, 4kg, 16kg



色と光のバイオニア

シンロイヒ株式会社

本社・大船工場 〒247-8550 神奈川県鎌倉市台2-19-12 TEL 0467(43)2121(代表) FAX 0467(45)4708  
 東京営業所 〒247-8550 神奈川県鎌倉市台2-19-12 TEL 0467(43)7755(営業) FAX 0467(43)3599  
 大阪営業所 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124 TEL 06(6466)6710(代表) FAX 06(6466)1051